

CUCCIO™ COLOUR VENEER

Подготовка ногтей и кутикулы к покрытию гель-лаком.

* Аккуратно отодвинуть/удалить кутикулу.

** Пилкой 240 grit придать форму свободному краю ногтей.

*** Бафом 240 grit снять глянец поверхности натуральных ногтей.

Тщательно удалить пыль щеткой.



1. Обезжирить поверхность ногтей обезжиривателем Prep 1 (№6996-LED). Дождаться полного высыхания поверхности.

2. На ногти нанести грунтовку Fuse 2 (№6997-LED). Препарат необходим для качественного сцепления ногтя и гелей. После обработки поверхность ногтя не просыхает до бело-матовой, а остается слегка глянцевой.



3. Притирающими движениями нанести тонкий слой УФ/LED базы Base 3 (№6998-LED) на весь ноготь и край. Сушить 30 сек. в LED-лампе (2 мин. в УФ).

4. Нанести тонкий равномерный слой УФ/LED гель-лака Cuccio Veneer на всю поверхность и край ногтя. Просушить в LED-лампе 30 сек. (2 мин. в УФ).

Нанести второй тонкий слой УФ/LED гель лака Cuccio Veneer на весь ноготь и край. Просушить в LED-лампе 30 сек. (2 мин. в УФ). Липкость не снимать.



5. На всю поверхность и край ногтя нанести тонкий слой УФ/LED топ-геля Top 5 (№6999-LED). Просушить в LED-лампе 30 сек. (2 мин. в УФ).

6. Пропитать безворсовый спонж средством для снятия липкости (№6995-LED). Снять остаточную липкость топ-геля.

Нанести на кутикулу масло (№6991).

